Bona Traffic HD Raw

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE VERSIEGELUNG

Keeps the look and feel of raw wood



Bona Traffic HD Raw bietet einen hohen Schutz für Holzböden und behält dabei nahezu das Aussehen und die Haptik von unbehandeltem Holz. Ein Premium-Produkt für einen Premium-Look. Seine einzigartige Oberflächenstruktur erzeugt ein weiches, haptisches Gefühl, das nicht nur ein angenehmes Laufgefühl bietet, sondern auch eine hohe Rutschsicherheit bietet, die es ideal für Haushalte mit Kindern und Haustieren macht. Sicher in der Anwendung und im Gebrauch, sowie EC1^{PLUS} klassifiziert durch sehr geringe Emissionen. Klare, vergilbungsfreie Formulierung.

- Erhält das Aussehen und die Haptik von rohem Holz
- Lackierter Schutz mit natürlichem Eindruck
- Einfach und sicher anzuwenden
- Hohe Rutschsicherheit (R9 nach DIN 51130)

(Stand Januar 2022)
Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gütigkeit

Bona Traffic HD Raw

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE VERSIEGELUNG

Keeps the look and feel of raw wood

TECHNISCHE DATEN

Basis:	2-komponentige Polyurethan-Dispersion
Festkörpergehalt:	ca. 32%
Glanzgrad (bei 60°):	ca. 4% (auf Glas)
Mischungsverhältnis:	0,41 ltr. Traffic HD Hardener auf 4,54 ltr. Traffic HD Raw (≈8 Vol.%)
Topfzeit:	max. 3 Std. bei 20°C (kürzer, wenn wärmer)
Verdünnung:	Falls erforderlich 4% Bona Retarder für eine längere offene Zeit
Trockenzeit:	Zwischenschliff/Überlackierung: nach ca. 2 - 4 Std.* Leichte Nutzung: nach 24 Std.* Volle Nutzung: nach ca. 3 Tagen* *unter normalen, raumklimatischen Bedingungen 20°C/60% rel. Luftfeuchte
Auftragsgerät:	Bona Microfiber oder Bona Polyester Roller (11 mm Floor)
Auftragsmenge:	8-10 m^2/Liter (120 - 100g/m^2) pro Auftrag
Giscode:	W2/DD+
Sicherheit:	Lack: Kennzeichnungsfrei Härter: Kennzeichnungspflichtig
Werkzeuge reinigen:	Können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, ausgehärtete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	3 x 4,95 Liter inkl. Härter
Zertifikate:	EMICODE; EC1^{PLUS} GreenGuard Gold R9 nach DIN 51130

Die Sicherheitsdatenblätter von Bona Traffic HD Hardener und Bona Traffic HD Raw sind zu beachten

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.

Als Standard wird empfohlen, das Holz zunächst mit einem Bona Primer zu behandeln. Lack und Härter muss sich auf die Raumtemperatur akklimatisiert haben, das Gebinde vor dem Gebrauch gut aufgeschüttelt werden, und der Filter in den Gebindehals eingesteckt werden. Optimale Verarbeitungsbedingungen herrschen bei 18 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 - 60%. Hohe Temperaturen und eine geringe Luftfeuchtigkeit verringern die Trockenzeit, während niedrige Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit die Trockenzeit verlängern. Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt 13°C.

Bona Traffic HD Raw

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE VERSIEGELUNG

Keeps the look and feel of raw wood

VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

Standard
1-2 x Bona Primer (wasserbasierte Grundierung) 1
1-2 x Bona Traffic HD Raw
1 Der Boden sollte insgesamt drei Aufträge (Grundierung inkl. Lack) erhalten

Für Colorierung
1x Bona Craft Oil 2K
2x Bona Traffic HD Raw

Wichtig: Um eine übermäßige Holzquellung zu vermeiden, empfehlen wir nicht mehr als 2 Aufträge pro Tag durchzuführen. Sorgen Sie während des Trocknens für gute Belüftung, da schlechte Bedingungen die Leistung beeinträchtigen können.

VERARBEITUNG

1) Vor der Verarbeitung dem Lack in der Kanne den Härter zusetzen und mind. 1 Minute gut schütteln - beiliegenden Filter in den Gebindehals stecken. Angemischten Lack innerhalb der Topfzeit von ca. 3 Stunden verarbeiten. Beim Mischen von Teilmengen das Mischungsverhältnis genau beachten.
2) Den Lack mit einer Bona Wasserlackrolle auftragen. Dabei abwechselnd quer und längs zur Holzmaserung arbeiten und Pfützenbildung vermeiden. Immer nass in nass auftragen, um sichtbare Übergänge zu vermeiden. Das Material nicht auf dem Boden kippen, sondern aus einem Auftragsbehälter arbeiten.
3) Ausreichend trocknen lassen. Bei Bedarf kann ein Zwischenschliff mit einem Bona Schleifgitter oder dem Bona Scrad System K150 (oder feiner) erfolgen. Schleifstaub entfernen und anschließend weitere Lackschicht wie oben beschrieben auftragen. Hinweis: Wenn die vorherige Lackschicht, bzw. die Grundierung länger als 24 Stunden trocknen konnte, ist immer ein Zwischenschliff erforderlich. Mit jeder aufgetragenen Schicht verlängert sich die Trockenzeit.

Die Oberfläche ist nach einer Trockenzeit von 24 Stunden leicht nutzbar – die Reinigung und Pflege, sowie das Auslegen von Teppichen kann nach einer Trockenzeit von mindestens 3 Tagen erfolgen, dann ist die Versiegelung vollständig ausgehärtet.

Trockenzeiten und Verarbeitungsanweisungen der Bona Grundierungen und ggf. von Bona Craft Oil 2K beachten.

Bitte separate Pflegeanweisung von Bona Traffic HD beachten.

Bitte unbedingt beachten:
Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.
Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349
Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand Januar 2022)
Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gütigkeit